

# 灰泥塗料施作「進場前注意事項」

## 灰泥塗料可施作牆面材質？

可塗佈於水泥牆、矽酸鈣板底牆、石膏板底牆等。灰泥塗料完成厚度約1-2mm，完成面會跟著底牆的高低差或曲面(平原或山丘)走。不建議施作於密集板底牆(易變形)與夾板底牆(吐色與材質熱漲冷縮高)。

委任單位需自行將施作牆面，確實依照下列步驟處理：

- 1. 骨架：**隔間牆與天花骨架使用輕鋼架暗架骨架（鐵件變形機會較低），大面積施作，矽酸鈣板材需交丁貼（避免板材熱漲冷縮變形力量堆積）
- 2. 木作類板材底處理方式：**板材與板材間縫隙需以 AB 膠填補二次，交接處局部鋪上玻璃纖維網(降低熱漲冷縮產生之裂痕機會)。局部批土，側面目視不可有波浪或凹凸不平的情況出現。表面塗佈油性水泥漆（統一底材質吸水率），「矽酸鈣板」油性平光水泥漆 一道/「夾板」油性平光水泥漆 二道。
- 3. 新砌水泥牆面：**需待 28 天養生後施作，側面目視不可有波浪或凹凸不平的情況出現。。灰泥塗料會跟著牆體的狀況走。若追求牆面的高度平整性，則建議需自行全面批土整理。

水泥牆體可能會因熱漲冷縮產生自然的雞爪紋或裂紋，而使灰泥塗裝表面，產生相對應的裂紋，屬於自然現象。

確認簽名：